DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17362-01-00

Die Akkreditierung gilt für die in der
Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

FILK Freiberg Institute

FILK Freiberg Institute gGmbH
Meißner Ring 1–5
09599 Freiberg | Germany
Telefon +49(0)3731 366-0
Telefax +49(0)3731 366-130
prueflabor@filkfreiberg.de
www.filkfreiberg.de

Prüfbericht 230960

11.04.2023

Auftraggeber	Lederfachhandel Herzog Friedrich Herzog & Co. Frau Brigitte Schmitt Keltenstraße 3 63939 Wörth am Main
Prüfauftrag	Bestimmung pH-Wert
Auftrag / Eingang	14.03.2023 / 16.03.2023
Prüfgegenstand / Menge	1) Gasometerleder, vegetabil 2) Gasometerleder, kombinierte Gerbung 3) Gasometerleder, braun / je Probe ca. A5
Probenahme	Probenahme durch Auftraggeber, Probekörper aus dem Material durch FILK gGmbH
Prüfvorschriften	siehe Prüfergebnisse, Klima für Konditionierung und physikalische Prüfungen: 23 ± 2 °C, 50 ± 5 % rel. Feuchte

Die Prüfergebnisse sowie gegebenenfalls Aussagen zur Konformität gelten nur für die im Prüflaboratorium untersuchten Proben. Die Probenbezeichnungen entsprechen den vom Auftraggeber übermittelten Informationen. Die Ergebnisse sind Mittelwerte, weitere, nicht im Prüfbericht angegebene statistische Kennwerte und Prüfdetails sind im Prüflaboratorium hinterlegt. Der Prüfzeitraum ist die Zeitspanne zwischen Probeneingang und Erstellung des Prüfberichtes. Grundsätzlich ist nur der endgültig freigegebene Prüfbericht gültig. Akkreditierte Prüfverfahren sind mit [A] gekennzeichnet. Durch Unterauftragnehmer durchgeführte Prüfungen sind mit [A][U] gekennzeichnet. In Fremdvergabe durchgeführte Prüfungen sind mit [F] gekennzeichnet. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der widerruflichen schriftlichen Genehmigung der FILK Freiberg Institute gGmbH. Schadensersatzforderungen sind in ihrer Höhe auf den Preis der Leistung für die durchgeführten Prüfungen begrenzt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der FILK Freiberg Institute gGmbH, die Sie auf Wunsch von uns erhalten bzw. unter www.filkfreiberg.de einsehen können.

Prüfergebnisse

Parameter	**1) Gasometerleder, vegetabil**	**2) Gasometerleder, kombinierte Gerbung**	**3) Gasometerleder, braun**
pH Wert (22 °C) Differenzzahl DIN EN ISO 4045 [A] (2018-09)	3,60 0,55	4,60 0,30	2,90 0,85

FILK gGmbH

Dr. Sascha Dietrich
Leiter des Prüflaboratoriums